

ファーストクラス グルー

床タイル・床シート用接着剤

平場用・アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤

アクエマダイロン

JIS認定商品 F☆☆☆☆認定商品



荷姿	15kgポリ容器
施工可能面積	40~48㎡/15kg

荷姿	3kgポリ容器×4缶/箱
施工可能面積	7~10㎡/3kg

アクリル樹脂系接着剤では初期タック最強
張り合わせ可能時間が長く広い面積の施工にも最適
作業環境に優しい低臭気
非危険物で臭気が少ない環境対応品
プラスチック容器で使用後の処理にも配慮

株式会社 ダイエー ダイロン事業部

特 長

- ①床タイル・床シートなどの床材施工用アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤です。
- ②非危険物で臭気が少ない環境対応品です。
- ③JIS認定商品・F☆☆☆☆認定商品で安心して使用できます。

使用方法

- ①下地の凹凸や段差は修正し表面のほこり、油、さび等の汚れを取り除き、水分は十分に乾燥させる。
- ②接着剤を付属の専用くし目ゴテで均一に塗布する。一度に塗布する面積は、張付け可能時間内に施工できる範囲にして下さい。
- ③塗布後、接着剤の表面が軽く乾いたら床材を張り合わせる。
※高温多湿の条件では皮張りが早くなるのでご注意ください。
- ④床材の張付け後、十分にローラーで押さえる。ふくれを防ぐ為に、接着剤が固まるまで数回押さえて下さい。
※ご使用前によく攪拌して均一にして下さい。

●標準塗布量 250~300g/m²

●待ち時間、張付け可能時間

季節	(気温)	待ち時間	張付け可能時間(待ち時間)
夏	(25℃~35℃)	10~20分	約40分
春・秋	(15℃~25℃)	15~25分	約50分
冬	(5℃~15℃)	20~30分	約60分

※上記はあくまで標準です。現場環境により変わりますので、指触にて乾燥状態を確認して下さい。

●転 圧 張付け直後及び1~2時間後に転圧を繰り返し行って下さい。

一般性状

	一般用	冬 用
外 観	灰色粘稠液	
粘度(mPa·s/25℃)	12,000~30,000	10,000~25,000
Tl値	3以上	
不揮発分(%)	67~73	
比 重(25℃)	1.38±0.05	

荷 姿

15kgポリ容器
3kgポリ容器×4缶(1箱)

施工・保管上の注意

- 接着面のゴミ、油などは接着を阻害するため、必ず取り除いて下さい。
- 容器からこぼれないように注意して下さい。
- 水系なので凍結させない様に注意し、5℃~35℃で保管して下さい。(要注意)
- 本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。
(事前に目的の用途に適合するかを御確認下さい。)

使用上のご注意

- 取り扱い中は、皮膚に触れないように注意し、必要に応じて、保護具などを着用して下さい。
- 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- 作業衣などに付いた場合は、すみやかにその汚れを落として下さい。
- 皮膚についた場合はすみやかに拭き取り、石けんと水で良く洗い落として下さい。
痛みや外観に変化がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

■発売元

株式会社 **ダイエー**

本社 大阪市西区北堀江4-1-6
TEL.(06)6536-2731(代)
FAX.(06)6536-1488

■代理店

--