

ファーストクラス グループ

床タイル・床シート用接着剤
平場用・ウレタン樹脂系耐水形接着剤

ダイロン¹⁰⁰⁰

JIS認定商品 F☆☆☆☆認定商品



荷姿	15kg缶
施工可能面積	40~48㎡/15kg

荷姿	5kg×3缶/箱
施工可能面積	12~16㎡/5kg

ウレタン樹脂系接着剤では臭気は低く作業環境にも優しい
コテさばきが軽く塗布も楽、施工可能面積も広く経済的
床材施工に迷ったらダイロン1000が安心

株式会社 ダイエー ダイロン事業部

特 長

- ①床タイル・床シートなどの床材施工用ウレタン樹脂系耐水形接着剤です。
- ②コテさばきが軽く作業性も良好です。
- ③JIS認定商品・F☆☆☆☆認定商品で安心して使用できます。

使用方法

- ①下地の凹凸や段差は修正し表面のほこり、油、さび等の汚れを取り除き、水分は十分に乾燥させる。
- ②接着剤を付属の専用くし目ゴテで均一に塗布する。一度に塗布する面積は、張付け可能時間内に施工できる範囲にして下さい。
- ③塗布後、接着剤の表面が軽く乾いたら床材を張り合わせる。
※高温多湿の条件では皮張りが早くなるのでご注意ください。
- ④床材の張付け後、十分にローラーで押さえる。湿気と反応して発生するガス等によるふくれを防ぐ為に、接着剤が固まるまで数回押さえて下さい。
※ご使用前によく攪拌して均一にして下さい。

●標準塗布量 300~350g/m²

●待ち時間、張付け可能時間

季節	(気温)	待ち時間	張付け可能時間(待ち時間)
夏	(25℃~35℃)	10~20分	約50分
春・秋	(15℃~25℃)	15~25分	約60分
冬	(5℃~15℃)	20~30分	約60分

※上記はあくまで標準です。現場環境により変わりますので、指触にて乾燥状態を確認して下さい。

●転 圧 張付け直後及び1~2時間後に転圧を繰り返し行って下さい。

一般性状

	一般用	春秋用	冬 用
外 観	灰色粘稠液		
粘度(mPa·s/25℃)	8,000~25,000	7,000~23,000	6,000~20,000
Tl値	3以上		
不揮発分(%)	72~77		
比 重	1.42±0.05		

荷 姿

15kg缶
5kg×3缶(1箱)

使用上のご注意

本品は、皮膚に付着したり、蒸気を吸引するとかぶれや中毒、その他の健康障害を起こすおそれがありますので、取扱いには下記注意事項を守って下さい。

- 取 扱 場 所** ・引火性につき火気厳禁。 ・作業場所は十分に換気して下さい。
- 労働衛生・保護具** ・取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、保護眼鏡、保護手袋を着用し、必要に応じて防毒マスクなどを着用して下さい。
- 応 急 処 置** ・眼に入った場合は速やかに流水で15分以上洗ってから眼科医の処置を受けて下さい。
・皮膚についた場合は水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
・蒸気を吸入して気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 作業後の注意** ・取扱い後は、手洗い、うがいを充分に行って下さい。 ・開封した接着剤は速やかに使い切ってください。
- 貯 蔵 ・ 保 管** ・直射日光、雨水を避けて5~35℃の冷暗所で保管して下さい。 ・子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 廃 棄 物** ・容器は中身を全て使い切ってから廃棄して下さい。
- そ の 他** ・接着剤以外の用途に使用しないで下さい。 ・不明な点がありましたら、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

本製品は使用の方法・条件によっては本来の性能を発揮できない場合があります。
事前に性能をご確認の上、ご使用下さい。

■発売元

株式会社 **ダイエー**

本社 大阪市西区北堀江4-1-6
TEL.(06)6536-2731(代)
FAX.(06)6536-1488

■代理店