

ソフト塩ビ巾木用

アクリル系エマルジョン型接着剤

JAIA F☆☆☆☆

ダイロン巾木糊



3kgポリ容器

- ◎ 施工性良好
- ◎ パワフルな初期粘着力
- ◎ 出隅・入隅の収まり良好
- * 15kgポリ容器・8kgポリ容器も

ご用意しております

ワイド巾木・ソフト巾木の施工にピッタリ

階段の立ち上げ、腰壁への施工にもオススメです

安全性が違う！



- ・引火性が少ない。
- ・労働安全衛生法の適用を受けません。

エコロジー！



- ・学校・病院などの施工に使用いただける、シックスクール・シックハウス対策品。

株式会社 ダイエー ダイロン事業部

本 社 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-1-6 (TEL) 06-6536-2731 (FAX) 06-6536-1488

一般性状

項 目	ダイロン巾木糊
外 観	灰白色粘稠液
粘 度	約 3 0 0 0 0 mPa·s/25℃
不揮発分	約 7 1 %

使用方法

- 塗布・・・刷毛、クシ目ゴテ
- 待ち時間、張付け可能時間

	吸水下地 (モルタル・コンクリート等)	非吸水下地 (PVCクロス等)
塗布量(g/m ²)	200~300	150~250
	時間(分)	時間(分)
	0 10 20 30 40 50 60	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
夏 (25~35℃)		
春・秋 (15~25℃)		
冬 (5~15℃)		
黄色：待ち時間 青色：張付け可能時間		

* 上記時間は目安です。施工条件等により若干変わる場合があります。

- 圧着・・・ローラーにて十分に圧着

荷 姿

3 kg ポリ容器 × 4 個入りダンボールケース ・ 1 5 k g ポリ容器

施工・保管上の注意

- ※ 接着面のゴミ、油などは接着を阻害するため、必ず取り除いて下さい。
- ※ 容器からこぼれないように注意して下さい。
- ※ 水系なので凍結させない様に注意し、5℃～35℃で保管して下さい。
- ※ 本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するかを御確認下さい。

使用上の注意

- ・ 取り扱い中は、皮フに触れないように注意し、必要に応じて、保護具などを着用して下さい。
- ・ 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。
- ・ 作業衣などに付いた場合は、すみやかにその汚れを落として下さい。
- ・ 皮フについた場合はすみやかに拭き取り、石けんと水で良く洗い落として下さい。
痛みや外観に変化がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・ 目に入った場合は、多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。