

ファーストクラス グルー

床タイル・床シート用接着剤

平場用・ウレタン樹脂系耐水形接着剤

ダイロン

JIS認定商品

F☆☆☆☆認定商品



荷姿	16kg缶
施工可能面積	42~50㎡/16kg

荷姿	5kg×3缶/箱
施工可能面積	12~16㎡/5kg

おかげ様でダイロンを発売して約20年、全国に実績多数有り評判も良好
 ウレタン樹脂系接着剤では初期タックが強く床材の納まり良好
 人工芝も施工可能な万能ウレタン樹脂系接着剤
 床材施工に迷ったらダイロンが安心
 耐水性も高く耐水工法の現場に最適

株式会社 ダイエー ダイロン事業部

特 長

- ①床タイル・床シート・人工芝などの床材施工用ウレタン樹脂系耐水形接着剤です。
- ②初期タックが強く床材の納まりも良好です。
- ③JIS認定商品・F☆☆☆☆認定商品で安心して使用できます。
- ④ダイロンは接着力が大変優れており、塗布量を約600g～900g/m²増やすことで人工芝の施工も可能です。

使用方法

- ①下地の凹凸や段差は修正し表面のほこり、油、さび等の汚れを取り除き、水分は十分に乾燥させる。
- ②接着剤を付属の専用くし目ゴテで均一に塗布する。一度に塗布する面積は、張付け可能時間内に施工できる範囲にして下さい。
- ③塗布後、接着剤の表面が軽く乾いたら床材を張り合わせる。
※高温多湿の条件では皮張りが早くなるのでご注意ください。
- ④床材の張付け後、十分にローラーで押さえる。湿気と反応して発生するガス等によるふくれを防ぐ為に、接着剤が固まるまで数回押さえて下さい。
※ご使用前によく攪拌して均一にして下さい。

- 塗布量 250～300g/m²:塗床面、重ね張り時等(非吸水下地)
300～350g/m²:モルタル、コンクリート面等(吸水下地)
600～900g/m²:コーティングタイプ人工芝張り付け時等

- 待ち時間、張付け可能時間

季節	(気温)	待ち時間	張付け可能時間(待ち時間)
夏	(25℃～35℃)	10～15分	約40分
春・秋	(15℃～25℃)	10～20分	約60分
冬	(5℃～15℃)	15～25分	約60分

※上記はあくまで標準です。現場環境により変わりますので、指触にて乾燥状態を確認して下さい。

- 転 圧 張付け直後及び1～2時間後に転圧を繰り返し行って下さい。

一般性状

	一般用	冬 用
外 観	灰色粘稠液	
粘度(mPa·s/25℃)	10,000～28,000	7,000～22,000
TI値	3以上	
不揮発分(%)	72～77	
比 重(25℃)	1.40±0.05	

荷 姿

16kg缶
5kg×3缶(1箱)

使用上のご注意

- 接着面のゴミ、油などは接着を阻害するため、必ず取り除いて下さい。
- 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
- 空気中の湿気と反応して硬化します。保管中は密閉して下さい。
- 一度床に塗布した接着剤は缶に戻さないで下さい。
- 有機溶剤を含んでいますので、火気に注意して下さい。
- 室内で使用される場合は、換気をよく行って下さい。
- 有機溶剤を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

■発売元

株式会社 ダイエー

本社 大阪市西区北堀江4-1-6
TEL.(06)6536-2731(代)
FAX.(06)6536-1488

■代理店

--