

低臭タイプ

ファーストクラス グループ

JAIA F☆☆☆☆

# ダイロンプライマー-924

## 用途

下地粘着除去用プライマー  
ピールアップ糊敷設下地の  
床材張替え施工

## 性状

主成分	一液型ポリウレタン樹脂
外観	微黄色液体
不揮発物	約49%
比重	約1.05

## 使用方法

- ①ダイロンプライマー-924は希釈せずにそのまま  
ロール刷毛・塗料用刷毛で既存ピールアップ  
接着剤面に均一に塗布して下さい。  
(標準塗布量:約 100g/㎡)
- ②塗布量が多いと硬化不良や発泡を引き起こす  
場合があるので液溜まりが出来ないように注意  
して下さい。
- ③ダイロンプライマー-924の施工面が乾燥・硬化し  
指でさわって付着しなくなるまで養生して下さい。
- ④ダイロンプライマー-924の塗布方法や下地の状  
態、作業条件により 乾燥・養生後も粘着が  
残る場合があります。その場合は再度塗布して  
下さい。

施工温度	5℃	20℃	35℃
乾燥時間(目安)	2~4時間	1~3時間	1時間程度



荷姿 4kg 金属缶

## 特長

JAIA F☆☆☆☆認定商品

建築基準法による使用の制限がありません。

### 良好な作業性

塩ビタイルや長尺シートに張替え時にピールアップ糊面を  
コーティングする事で表面の粘着を遮断します。一液タイプ  
なので軽量・混合が不要です。  
硬化も速く、工期の短い施工にも適しています。

## 注意事項

- ①既存の下地にゴミやホコリなどの異物がある場合は、  
プライマーを塗布する前に出来るだけ除去して下さい。
- ②有機溶剤を含んでおりますので、火気に注意して下さい。  
又、プライマー臭を無くすよう必ず換気して下さい。
- ③一度缶から出したプライマーは缶に戻さないで下さい。

株式会社 ダイエー

ダイロン事業部

本社 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-1-6

TEL. (06) 6536-2731(代) FAX. (06) 6536-1488